

---

---

# BUCCIATO ESTERNO

## RIVESTIMENTO PLASTICO MURALE RULLATO

---

---

**COMPOSIZIONE:** Rivestimento plastico murale bucciato, a base di resine sintetiche plastificate vinilversatiche in dispersione acquosa, cariche e pigmenti altamente selezionati stabili alla luce, additivi specifici che facilitano l'applicazione e la filmazione, fungicidi e battericidi ad ampio spettro d'azione.

**CLASSIFICAZIONE:** **UNI 8682:** rivestimento plastico continuo Bucciato, monocomponente, ad essiccamento fisico, vinilversatico.

**IMPIEGHI:** Il BUCCIATO ESTERNO è impiegato in edilizia per risolvere le esigenze di protezione e di elasticità nelle rifiniture delle pareti, sia esterne che interne, di edifici di nuova e vecchia costruzione con il caratteristico effetto a buccia d'arancia.

**VALORI CHIMICO - FISICI:** Stato fisico: pastoso  
Resina legante: vinilversatica  
Colore: bianco e colori cartella Vitalvernici  
Massa volumica: 1.80 Kg/l  
Residuo secco in peso: 80%  
pH: 8  
Spessore medio: circa 1,2 mm

**MESSA IN OPERA:** Prima dell'applicazione si consiglia di applicare una mano di sottofondo ITALPRIMER dello stesso colore, per uniformare l'assorbimento del supporto. Trascorse 3 - 4 ore si applica il BUCCIATO ESTERNO dopo averlo diluito al 2 - 3% con acqua. Mescolare bene il prodotto prima dell'uso, spalmarlo sulle pareti da rivestire con spatola di acciaio e rifinirlo con rullo di spugna a grana media. L'essiccazione completa si ottiene dopo circa 12 - 24 ore a seconda del grado di umidità atmosferica. Non applicare il prodotto quando le pareti sono esposte direttamente ai raggi solari o molto calde, in presenza di forte vento ed a temperatura inferiore ai 5°C. Consumi: circa 1,5 Kg/mq. Si può applicare anche all'interno utilizzando la versione fine BUCCIATO INTERNO con consumi di 0,800 Kg/mq

**COMMERCIALIZZAZIONE:** Il BUCCIATO ESTERNO è venduto in confezioni da Kg 25.

**AVVERTENZE:** Le confezioni sigillate vanno conservate in luogo coperto e asciutto a temperatura non inferiore ai 5°C e non superiore ai 40°C.

Le presenti informazioni rappresentano il risultato di estese sperimentazioni e della nostra migliore esperienza. Ciononostante sono da considerarsi indicative data l'estrema variabilità dei supporti sui quali i prodotti vengono applicati.

---

---

## VOCE DI CAPITOLATO

*Applicazione di rivestimento plastico murale BUCCIATO ESTERNO (VITALVERNICI), a base di resine sintetiche plastificate vinilversatiche in dispersione acquosa, cariche e pigmenti altamente selezionati stabili alla luce, additivi specifici che facilitano l'applicazione e la filmazione, fungicidi - battericidi ad ampio spettro d'azione, con spessore di circa 1,2 mm e consumo di circa 1,5 Kg/mq, applicato con spatola di acciaio e rifinito con rullo di spugna a grana media, previo trattamento del fondo con una mano di sottofondo in tinta ITAL-PRIMER (VITALVERNICI). Le applicazioni saranno eseguite su superfici perfettamente asciutte, con temperatura ambiente e quella delle superfici, compresa tra i +5°C e + 40°C. Si sconsiglia l'applicazione quando l'umidità ambientale supera l'80%. Le superfici devono essere tali da garantire l'applicazione continua senza interruzioni, nel caso sospendere l'applicazione in corrispondenza di angoli o spigoli per evitare imperfezioni di finitura.*