

ANTIRUGGINE


ANTIRUGGINE A BASE DI RESINE ALCHIDICHE OLEOMODIFICATE



Antiruggine a base di resine
alchidiche oleomodificate

Confezione: Lt 2,5

Diluizione: fino al 10% con
acquaragia o diluente sintetico



COMPOSIZIONE

Prodotto formulato a base di resine alchidiche oleomodificate e pigmenti altamente selezionati, stabili alla luce che conferiscono alto potere anticorrosivo. Possiede ottima aderenza, elevata resistenza e ottima distensione e pennellabilità.

CLASSIFICAZIONE UNI 8681

Pittura per strato di fondo, in soluzione, monocomponente, ad essiccamento chimico-ossidativo, opaca, alchidica.

CARATTERISTICHE E IMPIEGHI

ANTIRUGGINE si applica su qualsiasi supporto in ferro, leghe leggere e lamiere zincate, come trattamento del fondo per successive pitturazioni con smalti sintetici.

VALORI CHIMICO-FISICI

Stato fisico: liquido
Resina legante: alchidica
Aspetto: opaco
Odore: caratteristico
Colore: bianco, grigio, rosso, arancio
Massa volumica: 1,50 Kg/l
Residuo secco in peso: 75%

MESSA IN OPERA

Applicare il prodotto a pennello rullo di lana o con apparecchiatura a spruzzo.

Diluizione: fino al 10% con acquaragia o diluente sintetico.

Essiccazione: fuori polvere: 1 h / al tatto: 2 - 3 h / in profondità: 24 h



ANTIRUGGINE

Antiruggine a base di resine alchidiche oleomodificate

pag. 1 di 2

Immagazzinaggio:

12 mesi se stoccato in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, ad una temperatura compresa tra +5°C e +30°C. Teme il gelo.

Temperatura d'applicazione:

5° < T < 35° (UR < 85%)

Essiccazione: fuori polvere: 1 h / al tatto: 2 - 3 h / in profondità: 24 h

AVVERTENZE TECNICHE

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni atmosferiche favorevoli. Eseguire applicazioni a temperatura non inferiore a 5°C e non superiore ai 35°C ed U.R. superiore a 85%. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Le confezioni sigillate vanno conservate in luogo coperto e asciutto. Non applicare in presenza di condensa e sotto l'azione diretta del sole. Preservare dal gelo. Evitare il contatto diretto con gli occhi.

AVVERTENZE GENERALI

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni.

Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.vitalvernici.it o possono essere richieste presso i nostri uffici. I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda.

I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere.

I dati tecnici si riferiscono ai prodotti base. La colorazione può comportare scostamenti dei valori caratteristici. I valori indicati sono valori medi.

In caso di rivestimento di supporti qui non descritti, è necessario consultarci preventivamente.

In caso di forniture successive si possono verificare leggeri scostamenti di colore rispetto alla scheda di campionario; se necessario, può essere predisposta una superficie campione in cantiere. I dati relativi ai tempi di durata e di attesa sono riferiti alle condizioni di laboratorio (20°C/um.rel. 65%) e possono quindi cambiare a seconda delle situazioni di cantiere.

Evitare il contatto diretto con gli occhi. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato, devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

L'efficacia dei nostri prodotti e sistemi è basata su anni di esperienza pratica e ricerca condotta nei nostri laboratori. Garantiamo che la qualità del lavoro realizzato con i nostri prodotti, soddisfa i requisiti d'idoneità previsti, a condizione che tutte le istruzioni da noi impartite siano correttamente seguite e il lavoro sia stato eseguito secondo perizia e professionalità. Nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato negativamente da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata. L'acquirente è tenuto a verificare se i prodotti consegnati sono adatti per l'uso previsto. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.



ANTIRUGGINE

Antiruggine a base di resine alchidiche oleomoficate

pag. 2 di 2