

# BRILLSATEN

SMALTO SINTETICO ALCHIDICO SATINATO



---

Smalto sintetico satinato a base di resine alchidiche

---

Confezione: Lt 2,5

---

Resa: ca 100 g/mq per ogni mano  
Diluizione: fino al 15% con diluente sintetico.

---



## COMPOSIZIONE

Smalto satinato a base di resine alchidiche e pigmenti altamente selezionati, stabili alla luce. Possiede ottima aderenza, elevata resistenza ai lavaggi, elevato punto di bianco e pennellabilità.

## CLASSIFICAZIONE UNI 8681

Pittura per strato di finitura, in soluzione, monocomponente, ad essiccamento chimico-reattivo, opaca, alchidica.

## CARATTERISTICHE E IMPIEGHI

BRILLSATEN si applica su qualsiasi supporto in ferro, leghe leggere e lamiera zincate, avendo cura di trattare adeguatamente il fondo.

## VALORI CHIMICO-FISICI

Stato fisico: liquido

Resina legante: alchidica

Aspetto: satinato

Odore: caratteristico

Colore: bianco e nero

Massa volumica: 1,35 Kg/l

Residuo secco in peso: 65%

pH: 7,5 - 8

Viscosità: 30" (Ford 8 a 20°C) Opacità: 20% gloss a 60°

Lavabilità: massima dopo 5 gg

## MESSA IN OPERA

Applicare il prodotto a pennello rullo di lana o con apparecchiatura a spruzzo in due mani intervallate di 24 ore.

Diluizione: fino al 15% con diluente sintetico.

Essiccazione: fuori polvere: 3 h - al tatto: 7 h.

Consumi: circa 100 g/mq per ogni mano.

Per l'applicazione su fondi vecchi e sferinanti si consiglia di asportare le parti in fase di distacco e applicare una mano antiruggine sintetica.



**BRILLSATEN**

Smalto sintetico satinato a base di resine alchidiche

pag. 1 di 2

---

**Immagazzinaggio:**

12 mesi se stoccato in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, ad una temperatura compresa tra +5°C e +30°C. Teme il gelo.

---

**Temperatura d'applicazione:**

5° < T < 35° (UR < 85%)

---

**Essiccazione:**

fuori polvere: 3 h – al tatto: 7 h

---

## AVVERTENZE TECNICHE

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni atmosferiche favorevoli. Eseguire applicazioni a temperatura non inferiore a 5°C e non superiore ai 35°C ed U.R. superiore a 85%. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Le confezioni sigillate vanno conservate in luogo coperto e asciutto. Non applicare in presenza di condensa e sotto l'azione diretta del sole. Preservare dal gelo. Evitare il contatto diretto con gli occhi.

## AVVERTENZE GENERALI

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito [www.vitalvernici.it](http://www.vitalvernici.it) o possono essere richieste presso i nostri uffici. I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere. I dati tecnici si riferiscono ai prodotti base. La colorazione può comportare scostamenti dei valori caratteristici. I valori indicati sono valori medi. In caso di rivestimento di supporti qui non descritti, è necessario consultarci preventivamente. In caso di forniture successive si possono verificare leggeri scostamenti di colore rispetto alla scheda di campionario; se necessario, può essere predisposta una superficie campione in cantiere. I dati relativi ai tempi di durata e di attesa sono riferiti alle condizioni di laboratorio (20°C/um.rel. 65%) e possono quindi cambiare a seconda delle situazioni di cantiere. Evitare il contatto diretto con gli occhi. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato, devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

L'efficacia dei nostri prodotti e sistemi è basata su anni di esperienza pratica e ricerca condotta nei nostri laboratori. Garantiamo che la qualità del lavoro realizzato con i nostri prodotti, soddisfa i requisiti d'idoneità previsti, a condizione che tutte le istruzioni da noi impartite siano correttamente seguite e il lavoro sia stato eseguito secondo perizia e professionalità. Nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato negativamente da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata. L'acquirente è tenuto a verificare se i prodotti consegnati sono adatti per l'uso previsto. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.



**BRILLSATEN**

Smalto sintetico satinato a base di resine alchidiche

**pag. 2 di 2**