

# STUCCO ANTICO

STUCCO MINERALE LUCIDO A BASE DI GRASSELLO DI CALCE



---

Stucco murale minerale lucido a base di grassello di calce

---

Confezione Kg 20

---

Resa:  
300 - 500 gr/mq

---



## COMPOSIZIONE

Stucco minerale a base di grassello di calce, inerti minerali, pigmenti inorganici e additivi atti a conferire al prodotto una facile applicazione e elevata durata nel tempo. Per la sua natura alcalina risulta insensibile all'attacco di muffe e batteri.

## CLASSIFICAZIONE UNI 8681

Intonaco per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento chimico-reattivo, lucido, a base di calce.

## CARATTERISTICHE E IMPIEGHI

Lo STUCCO ANTICO conferisce alle facciate esterne o alle pareti interne un aspetto "marmorino", caratteristica principale nella ristrutturazione dei centri storici. Per la sua natura inorganica, conferisce a qualsiasi tipo di supporto elevata traspirabilità e resistenza nel tempo.

## VALORI CHIMICO-FISICI

Stato fisico: pastoso  
Resina legante: grassello di calce  
Colore: bianco e colori cartella Vitalvernici  
Massa volumica: 1.65 Kg/l  
Residuo secco in peso: 70%  
pH: 14  
Contenuto di grassello di calce: 60%  
Viscosità: 200.000 cps  
Direttiva 2004/42/CE  
Valore VOC per questo prodotto: 5 gr/Lt

## MESSA IN OPERA

Lo STUCCO ANTICO è pronto all'uso e si applica con spatola di acciaio inox in maniera uniforme. Su intonaci vecchi devono essere asportate le eventuali parti in fase di distacco o polverose; inumidire con acqua ed effettuare, quindi, la stesura di due mani del prodotto, intervallate di 24 ore. Subito dopo l'ultima rasatura, a fresco, lucidare con cazzuola di ferro pulita, fino ad ottenere il grado di lucido desiderato.

Consumi: circa 300 - 500 g/mq.



**STUCCO ANTICO**

Stucco minerale lucido a base di grassello di calce

pag. 1 di 2

---

**Immagazzinaggio:**

12 mesi se stoccato in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, ad una temperatura compresa tra +5°C e +30°C. Teme il gelo.

---

**Temperatura d'applicazione:**

5° < T < 35° (UR < 85%)

---

**Diluizione:**

pronto all'uso

---

**Essiccazione:**

12-24h a seconda del grado di umidità atmosferica

---

## AVVERTENZE TECNICHE

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni atmosferiche favorevoli. Si raccomanda inoltre di applicare sulla stessa facciata il prodotto appartenente allo stesso lotto di produzione per evitare eventuali differenze cromatiche. Se ciò non fosse possibile, ovvero in caso di utilizzo di diverse produzioni, è consigliabile rimescolare fra loro le varie partite allo scopo di evitare leggere differenze di tonalità. Mescolare a fondo il prodotto prima dell'uso. Eseguire applicazioni con temperatura non inferiore a 5°C e non superiore ai 35°C ed U.R. superiore a 85%. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali. Al fine di evitare fenomeni di dilavamento, alterazione dei pigmenti, riteniamo necessario proteggere le superfici nei confronti di eventi piovosi e dal sole posizionando appositi teli ombreggianti. Non applicare il prodotto su muri non asciutti o sfarinanti. Conservare nelle confezioni originali sigillate, in luogo coperto ed asciutto. Non applicare il prodotto quando le pareti sono esposte direttamente ai raggi solari o molto calde, in presenza di forte vento. I materiali conservati oltre il limite di tempo prescritto possono essere soggetti a variazioni di colore. Prima dell'applicazione bisogna controllare il materiale per accertarsi che la tonalità di colore corrisponda. Non saranno accettati eventuali reclami per scostamenti di colore dopo l'applicazione.

## AVVERTENZE GENERALI

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito [www.vitalvernici.it](http://www.vitalvernici.it) o possono essere richieste presso i nostri uffici. I dati relativi alla sicurezza, sono riportati nella Scheda di Sicurezza. Prima dell'impiego del prodotto, consultare attentamente la scheda. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere. I dati tecnici si riferiscono ai prodotti base. La colorazione può comportare scostamenti dei valori caratteristici. I valori indicati sono valori medi. In caso di rivestimento di supporti qui non descritti, è necessario consultarci preventivamente. In caso di forniture successive si possono verificare leggeri scostamenti di colore rispetto alla scheda di campionario; se necessario, può essere predisposta una superficie campione in cantiere. I dati relativi ai tempi di durata e di attesa sono riferiti alle condizioni di laboratorio (20°C/um.rel. 65%) e possono quindi cambiare a seconda delle situazioni di cantiere. Evitare il contatto diretto con gli occhi. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato, devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

L'efficacia dei nostri prodotti e sistemi è basata su anni di esperienza pratica e ricerca condotta nei nostri laboratori. Garantiamo che la qualità del lavoro realizzato con i nostri prodotti, soddisfa i requisiti d'idoneità previsti, a condizione che tutte le istruzioni da noi impartite siano correttamente seguite e il lavoro sia stato eseguito secondo perizia e professionalità. Nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato negativamente da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata. L'acquirente è tenuto a verificare se i prodotti consegnati sono adatti per l'uso previsto. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.

**STUCCO ANTICO**

Stucco minerale lucido a base di grassello di calce

pag. 2 di 2